

مواد پیشنهادی جهت
پرسنل لمینیت
توسط دکتر مسعود صانعی
1396

Instruments

لثه بیمار حتما خشک باشد و سپس فرم داده شود.	فرم دادن لثه بدون خونریزی و کنار زدن بافت لثه جهت قالب گیری و ترمیم	تهران اتکال 87764	CTT Ceramic Tissue Trimmer	Tissue Contouring
---	---	----------------------	-------------------------------------	----------------------

Impression Materials

One-step tech Two-step tech <i>Intra oral setting time 2min</i>	Panasil Putty Soft	تهران اتکال 87764	Panasil (kettenbakh)	ماده قالبگیری A-Silicon
One-step tech (recommended) Two-step tech (highly recommended) <i>Intra oral setting time 2.5min</i>	Panasil Contact X-Light			
One-step tech (highly recommended) Two-step tech (recommended) <i>Intra oral setting time 2.5min</i>	Panasil Contact Light			

Temporary

	کامپوزیت دوال کیور جهت ساخت روکش موقت	تهران اتکال 87764	Luxa Temp (DMG)	روکش موقت کامپوزیتی
--	--	----------------------	--------------------	------------------------

Finishing & Polishing

ترتیب: مشک، قهوه‌ای، سبز		پارسه اتکال 88545400	Bousch	Mullet
ترتیب دیسک: آبی، صورتی، زرد، سفید		تهران اتکال 87764	EVE	Disk
با استفاده و یا بدون استفاده خمیر دایمونداکسل		آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Felt & dimondexcel	High Polishing



desensitizer

رفع حساسیت دندان: خمیر روی دندانهای حساس بمدت 5 دقیقه قرار گیرد و نخ دندان کشیده شود. سپس اضافات خمیر توسط زبان در دهان پخش شود و تا 30 دقیقه از غذا خوردن و نوشیدن اجتناب شود.	35 میلی کلسیم فسفات و فلوراید	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC MI Paste PLUS or GC Tooth Mousse	ضد حساسیت و ضد پوسیدگی کلی دندانها
---	----------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Porcelain Conditioner

پرسلنهای فلد اسپاتیک: 1-2 دقیقه پرسلنهای Heat Press 20-30 ثانیه پاک سازی با اچ اسید فسفریک به مدت 10 ثانیه	5gr (9.5% HF)	دنای کالای سینا 88998248	Porcelain Etchant BISCO	آماده سازی پرسلن
--	---------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------

Cementation

PANAVIA V5 Clinical Procedure Tooth, Metals or Composite resins^{*2}  Uncut enamel, adhesion bridges or veneers  ^{*2} For precious metal, apply ALLOY PRIMER [Acid Etching]  ※Apply K-ETCHANT Syringe to enamel surface only for 10 sec, then rinse and dry  [Apply Tooth Primer] Leave for 20 sec, and dry  PANAVIA V5 Tooth Primer <td> تهران اتکال 87764 </td><td> PANAVIA V5 Veneer Cement </td><td> کیت سمان لمینیت </td>	تهران اتکال 87764	PANAVIA V5 Veneer Cement	کیت سمان لمینیت
PANAVIA V5 Shade Variation 			

Lab				
تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین سیدخندان و بزرگراه صیاد شیرازی، شماره 1282		88465045	آقای گندمی	لابراتوار گندمی

مواد پیشنهادی جهت ترمیم های

آمالگام

توسط دکتر مسعود صانعی

1396

Base & Liner

بر روی ناحیه اکسپوز یا میکرو اکسپوز به ضخامت 0/5 – 1 میلی متر قرار دهید و نوع لایت را 10 ثانیه کیور کنید.	Ca(OH) ₂	دنیای کالای سینا 88998248	Theracal, Bisco	Ca(OH) ₂
Mix time: 25 s W Time: 3.45 min Cure time: 20 s Depth of Cure: 1.8 mm	گلاس یونومر رزینی	دیا طب پارس 66566007 66566008	GC Fuji II LC Improved	Base

Detector

با پنبه اندکی از ماده را داخل حفره برای 30 ثانیه قرار دهید. سپس حفره را با اسپری آب بشوید. نقاط پر رنگ پوسیده هستند.		تهران اتکال 87764	Caries Detector Kuraray	
--	--	----------------------	----------------------------	--

Amalgam

Mix Time: 11 s	Admix Non Zinc High Copper	آرمان درمان پارسین 66581283 66581286	tgloy	Amalgam
----------------	----------------------------------	--	-------	---------

Finishing & Polishing

ترتیب استفاده: 1- صورتی 2- خاکسترس نحوه استریل : اتوکلاو		تهران اتکال 87764	EVE	Mullet
ترتیب دیسک: آبی، قرمز، زرد، سفید		تهران اتکال 87764	EVE	Disk
استفاده همراه و یا بدون خمیر دایمونداکسل		آرمان درمان پارسین 66581283 66581286	Felt & Dimondexcel FGM	High Polishing

Instruments			
شکل دهی آمالگام و کامپوزیت	کد: c165/3	تهران اتکال 87764	LEIBINGER
برنیشر متوسط و درشت	کد: c110/3		
برنیشر کوچک و متوسط	کد: c110/2		
کندانسور و قلم کانتکت کامپوزیت	کد: c162/0		

مواد پیشنهادی ترمیم

کامپوزیت خلفی

توسط دکتر مسعود صانعی

1396

Base & Liner

بر روی ناحیه اکسپوز یا میکرو اکسپوز به ضخامت 0/5 – 1 میلی متر قرار دهید و نوع لایت را 10 ثانیه کیور کنید.	Ca(OH) ₂	دنیای کالای سینا 88998248	Theracal, Bisco	Ca(OH) ₂
sMix time: 25 s W Time: 3.45 min Cure time: 20 s Depth of Cure: 1.8 mm	15 گرم پودر گلاس یونومر رزینی	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC Fuji II LC Improved	Base

Detector

با پنبه اندکی از ماده را داخل حفره برای 30 ثانیه قرار دهید. سپس حفره را با اسپری آب بشویید. نقاط پر رنگ پوسیده هستند.		تهران اتکال 87764	Caries Detector Kuraray
---	--	----------------------	----------------------------

Desensitizer

رفع حساسیت دندان: خمیر روی دندانها حساس بمدت 5 دقیقه قرار گیرد و نخ دندان کشیده شود. سپس اضافات خمیر توسط زبان در دهان پخش شود و تا 30 دقیقه از غذا خوردن و نوشیدن اجتناب شود.	35 میلی کلسیم فسفات و فلوراید	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC MI Paste PLUS or GC Tooth Mousse
---	----------------------------------	--------------------------------------	---

Bonding System

	10 گرم اسیدفسفریک 37 درصد	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Condac 37 FGM	Etch
		آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	LuxaBond DMG	4 Generation

5 Generation	Single BOND II 3M	جلال آرا 88884888	6 ml Primer & Bond	مینا 30 ثانیه و عاج 15 ثانیه اچ شود. باند را روی عاج و مینا برای 15 ثانیه قرار دهید و در این مدت با برس روی عاج مالش دهید. 5 ثانیه ملایم پوار بزنید و 10 ثانیه کیور کنید.
6 Generation	ClearFil Liner Bond F (SE Bond) Kuraray	تهران اتکال 87764	3 ml Primer 2.5 ml Bond	مینا را برای 15 ثانیه اچ کنید. پرایمر را روی عاج و مینا قرار داده و 20 ثانیه صبر کنید. 5 ثانیه ملایم پوار بزنید. باند را روی مینا و عاج قرار داده و 5 ثانیه ملایم پوار بزنید. 10 ثانیه کیور کنید
Universal Bond	G-Premio GC	دیبا طب پارس 66566007 66566008	6 ml Primer Bond	می توانید از این باند به روشهای total , selective , self etch استفاده کنید. بطری باند را تکان دهید. از باند روی دندان بگذارید. ده ثانیه صبر کرده و سپس پنج ثانیه با فشار زیاد پوار بزنید . ده ثانیه کیور کنید.
Primer free (HEMA free)	Porcelain Bonding Resin BISCO	دنیای کالای سینا 88998248	6 ml	بر روی سطح اچ شده قرار داده شود. ۲۰ ثانیه صبر کنید. ۵ ثانیه پوار بزنید و ۱۰ ثانیه کیور کنید.
Flowable Composite				
Composite flow	GC Geanial Flow GC	دیبا طب پارس 66566007 66566008	AL,رادیوپاوسپسته 230	استفاده در کف باکس جهت کنترل استرس و جلوگیری از ایجاد حباب
Composites				
Microhybrid (conventional)	Filtek Z250 3m ESPE	جلال آرا 88884888	مناسب برای ترمیم خلفی	20 ثانیه کیور 2 میلیمتر عمق کیور
Microhybrid (Packable)	Filtek P60 3m ESPE	جلال آرا 88884888	مناسب برای ترمیم خلفی استفاده از کامپوزیت فلو توصیه می شود.	20 ثانیه کیور 2 میلیمتر عمق کیور
Microhybrid (Bulk fill)	Filtek Bulk fill 3m ESPE	جلال آرا 88884888	مناسب برای ترمیم خلفی	20 ثانیه کیور برای کامپوزیت به ضخامت 4 میلیمتر و در صورت دسترسی از کناره ها به ضخامت 5 میلیمتر

20 ثانیه کیور 2 میلیمتر عمق کیور	مناسب برای ترمیم خلفی	جلال آرا 88884888	Filtek Z250 XT 3m ESPE	Nanohybrid
20 ثانیه کیور 2 میلیمتر عمق کیور	مناسب برای ترمیم خلفی و بیلد آپ	جلال آرا 88884888	Filtek Z350 XT 3m ESPE	Nanohybrid
Finishing & Polishing				
ترتیب استفاده: 1- صورتی 2- خاکستری نحوه استریل : اتوکلاو		تهران اتکال 87764	EVE	Mullet
ترتیب دیسک: آبی، قرمز، زرد، سفید		تهران اتکال 87764	EVE	Disk
استفاده همراه خمیر دایمونداکسل		آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Felt & Dimondexcel FGM	High Polishing
Rebonding				
پس از پایان ترمیم تمام سطح ترمیم را 15 ثانیه با اسید فسفریک اچ کنید و لایه بسیار نازک از بیسکاور روی ترمیم بزنید و 15 ثانیه صبر کنید (ماده بیسکاور را کاملاً پاک کنید، بهتر است از پوار استفاده نشود)، 30 ثانیه کیور کنید.	3 ml liquid	دنیای کالای سینا 88998248	BisCover LV	
Instruments				
قلم شکل دهی سطح اکلوزال	کد: c165/3	تهران اتکال 87764	LEIBINGER	قلمهای ترمیمی
برنیشر متوسط و درشت جهت قرار دادن کامپوزیت	کد: c110/3			
برنیشر کوچک و متوسط جهت قرار دادن کامپوزیت	کد: c110/2			
قلم کانتکت کامپوزیت	کد: c162/0			
قلم شکل دهی سطوح پروگزیمالی	کد: c114/P5			
نوار ماتریس سکشنال	Quickrings & Matrices 0.025mm	تهران اتکال 87764	Garrison	رینگ و نوار ماتریس

مواد پیشنهادی

کامپوزیت قدامی ، ونیر و بستن دیاستم

توسط دکتر مسعود صانعی

1396

Base & Liner

بر روی ناحیه اکسپوز یا میکرو اکسپوز به ضخامت 0/5 – 1 میلی متر قرار دهید و نوع لایت را 10 ثانیه کیور کنید.	Ca(OH) ₂	دنیای کالای سینا 88998248	Theracal, Bisco	Ca(OH) ₂
Mix time: 25 s W Time: 3.45 min Cure time: 20 s Depth of Cure: 1.8 mm	15 گرم پودر گلاس یونومر رزینی	دیا طب پارس 66566007 66566008	GC Fuji II LC Improved	Base

Detector

با پنبه اندکی از ماده را داخل حفره برای 30 ثانیه قرار دهید. سپس حفره را با اسپری آب و هوا بشویید. نقاط پر رنگ پوسیده هستند.		تهران اتکال 87764	Caries Detector Kuraray
---	--	----------------------	----------------------------

Desensitizer

	35 میلی کلسیم فسفات و فلوراید	دیا طب پارس 66566007 66566008	GC MI Paste PLUS GC Tooth Mousse
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Bonding System

	10 گرم اسیدفسفریک 37 درصد	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Condac 37 FGM	Etch
.		آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	LuxaBond DMG	4 Generation
مینا 30 ثانیه و عاج 15 ثانیه اچ شود. باند را روی عاج و مینا برای 15 ثانیه قرار دهید و در این مدت با برس روی عاج مالش دهید. 5 ثانیه ملایم پوار بزنید و 10 ثانیه کیور کنید.	6 ml Primer & Bond	جلال آرا	Single Bond 3M	5 Generation

مینا را برای 15 ثانیه اچ کنید. پرایمر را روی عاج و مینا قرار داده و 20 ثانیه صبر کنید. 5 ثانیه ملایم پوار بزنید. باند را روی مینا و عاج قرار داده و 5 ثانیه ملایم پوار بزنید. 10 ثانیه کیور کنید.	3 ml Primer 2.5 ml Bond	تهران اتکال 87764	ClearFil Liner Bond F (SE Bond) Kuraray	6 Generation
می توانید از این باند به روشهای total , selective , self etch استفاده کنید. بطری باند را تکان دهید. از باند روی دندان بگذارید. ده ثانیه صبر کرده و سپس پنج ثانیه با فشار زیاد پوار بزنید. ده ثانیه کیور کنید.	6 ml Primer Bond	دیبا طب پارس 66566007 66566008	G-Premio GC	Universal Bond
بر روی سطح اچ شده قرار داده شود. ۲۰ ثانیه صبر کنید. ۵ ثانیه پوار بزنید و ۱۰ ثانیه کیور کنید.	6 ml	دنیای کالای سینا 88998248	Porcelain Bonding Resin BISCO	Primer free (HEMA free)

Flowable Composite

استفاده در دیواره حفره جهت کنترل استرس و جلوگیری از ایجاد حباب	رادیوپاسیته 230AL	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC Geanial Flow	Composite flow
---	----------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------

Composites

حداقل رنگهای مورد نیاز برای شروع: A1,A2,A3,B2: (standard) رنگهای اصلی AO2,AO3 : (inside) رنگهای اپک JE,AE : (outside) رنگهای لوسنت نمونه رنگ کامپوزیت جنیال رنگهای انامل، ضخامت 2/5 میلی متر، زمان کیور 20 ثانیه رنگهای استاندارد، ضخامت 2 میلی متر، زمان کیور 20 ثانیه رنگهای اپک، ضخامت 1/5 میلی متر، زمان کیور 20 ثانیه	نانوهایبرید	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC Geaneial	Aesthetic Composite
رنگهای موجود در سیستم: رنگهای اصلی (standard): A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,C3,CV,CVD,BW,XBW رنگهای اپک (inside): AO2,AO3,AO4 رنگهای لوسنت (outside): JE,AE,SE,IE,TE,CVE				
رنگهای کاملاً اپک سفید - قهوه ای - قرمز - خردلی ..	فلو اپک 0.5 gr	دنیای کالای سینا 88998248	BISCO	TINT

Finishing & Polishing				
تهران اتکال 87764	ترتیب استفاده: 1- صورتی 2- خاکستری	EVE	Mullet	
تهران اتکال 87764	ترتیب دیسک: آبی، قرمز، زرد ، سفید	EVE	Disk	
آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	استفاده همراه با خمیر دایمونداکسل	Felt & Dimondexcel FGM	High Polishing	
Rebonding				
دنیای کالای سینا 88998248	3 ml liquid	پس از پایان ترمیم تمام سطح ترمیم را 15 ثانیه با اسید فسفریک اچ کنید و لایه بسیار نازک از بیسکاور روی ترمیم بزنید و 15 ثانیه صبر کنید (ماده بیسکاور را کاملاً پاک کنید، بهتر است از پوار استفاده نشود)، 30 ثانیه کیور کنید.		
Instruments				
دنیای کالای سینا 88998248	فوم شکل دهی کامپوزیت	NB	قلم ونیر کامپوزیت	
تهران اتکال 87764	کد: c165/3	LEIBINGER	قلم های ترمیمی	قلم شکل دهی شیاریها
	کد: c110/3			برنیش متوسط و درشت جهت قراردادن کامپوزیت و شکل دهی لینگوال
	کد: c110/2			برنیش کوچک و متوسط جهت قراردادن کامپوزیت و شکل دهی- لینگوال
	کد: c114/P5			قلم شکل دهی سطوح پروگزیمالی و سطح باکال
Tissue Trimer				
تهران اتکال 87764	فرم دادن لثه بدون خونریزی	CTT Ceramic Tissue Trimer	Tissue Countouring	فرز بازایوه 45 درجه روی دندان قرار گیرد. لثه کاملاً خشک و توربین بدون آب باشد. لایه لایه از لثه برداشته شود.

مواد پیشنهادی قالب گیری و سمان				
روکشهای تمام سرامیک				
توسط دکتر مسعود صانعی				
1396				
Polishing Disks				
صاف کردن زوایا و سطوح ناصاف		تهران اتکال 87764	EVE	
Impression materials				
One-step tech Two-step tech <i>Intra oral setting time 2min</i>	Panasil Putty Soft	تهران اتکال 87764	Panasil (kettenbakh)	ماده قالبگیری A-Silicon
One-step tech (recommended) Two-step tech (highly recommended) <i>Intra oral setting time 2.5min</i>	Panasil Contact X-Light			
One-step tech (highly recommended) Two-step tech (recommended) <i>Intra oral setting time 2.5min</i>	Panasil Contact Light			
Temporary composites				
	کامپوزیت دوال کیور ساخت روکش موقت	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	LuxaTemp DMG	روکش موقت کامپوزیتی
Checker				
زمان ترکیب کردن 1 دقیقه زمان ست شدن در دهان 1 دقیقه طبق دستور کارخانه زمان کارکرد را می توان با retarder موجود در کیت بلند تر کرد.	84 میلی لیتر خمیر ارزیابی و ماده retarder	دیبا طب پارس 66566007 66566008	FIT CHECKER ADVANCED	کنترل تطابق و نشست کامل روکشهای تمام و PFM سرامیک و پستهای فلزی

Porcelain Conditioner				
آماده سازی پرسلن	Porcelain Etchant BISCO	دنیای کالای سینا 88998248	5gr (9.5% HF)	پرسلنهای فلد اسپاتیک: 1-2 دقیقه پرسلنهای 30-20: Heat Press ثانیه پاک سازی با اچ اسید فسفریک به مدت 10 ثانیه
	BIS-SILANE BISCO	دنیای کالای سینا 88998248	سایلن قسمت ۱ و ۲ 12 ml	به میزان مساوی از قسمت ۱ و ۲ ترکیب کنید و روی سطح را آغشته کنید. ۱۵ ثانیه صبر کرده و سپس با پوار سطح را خشک نمایید. نیازی به کیور کردن نمی باشد.
Resin Cements				
Resin Cement	Panavia F Kit Kuraray یا (Panavia V5)	تهران اتکال 87764	باند دوال کیور سلف اچ ED Primer II A&B	سطح دندان را خشک کرده و قطرات مساوی از باند A , B را با هم ترکیب کرده و روی دندان قرار داده و 30 ثانیه صبر کنید و سپس با پوار باند را نازک کنید (از کیور کردن خودداری نمایی)
			سمان دوال کیور Paste A&B	حجم مساوی از خمیر رزینی A , B را با هم ترکیب کرده و روی پرسلن سایلن زده شده گذاشته و آنرا رود دندان قرار دهید.
	permaCem 2.0 DMG	آرمان درمان پاریسیان 66581283 66581286	سمان رزینی سلف ادهزیو	مناسب روکشیهای زیرکونیا بدون نیاز به اچ و باند
GI Cement				
Luting Cement	FUJI I (GC) روکشیها و بریجهای کوتاه	دیا طب پارس 66566007 66566008	پودر و مایع	این سمان گلاس یونومری جهت سمان رستوریشن های غیر وابسته به باند مانند PFM و زیرکونیا مناسب است.
	FUJI PLUS (GC) بریجهای بلند		پودر و مایع و conditioner	
Desensitizer				
ضد حساسیت و ضد پوسیدگی کلی دندانها	GC MI Paste PLUS Or GC Tooth Mosse	دیا طب پارس 66566007 66566008	35 میلی کلسیم فسفات و فلوراید	رفع حساسیت دندان: خمیر روی دندانهای حساس بمدت 5 دقیقه قرار گیرد و نخ دندان کشیده شود. سپس اضافات خمیر توسط زبان

در دهان پخش شود و تا 30 دقیقه از غذا خوردن و نوشیدن اجتناب شود.				
Lab				
تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین سیدخندان و بزرگراه صیاد شیرازی، شماره 1282		88465045	آقای گندمی	لابراتوار گندمی
Tissue Trimer				
فرز بازویه 45 درجه روی دندان قرار گیرد. لثه کاملاً خشک و توربین بدون آب باشد. لایه لایه از لثه برداشته شود	فرم دادن لثه بدون خونریزی	تهران اتکال 87764	CTT Ceramic Tissue Trimer	
Porcelain Polish system				
	کیت پالیش داخل دهانی پرسن	تهران اتکال 87764	EVE	

مواد پیشنهادی جهت استفاده از انواع

پست و ساخت کور

توسط دکتر مسعود صانعی

1396

Fiber Post

	25 عدد پست در 5 سایز مختلف	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	whitepostDC
--	-------------------------------	--	-------------

Post Conditioner

به میزان مساوی از قسمت ۱ و ۲ ترکیب کنید و روی سطح را آغشته کنید. ۱۵ ثانیه صبر کرده و سپس با پوار سطح را خشک نمایید. نیازی به کیور کردن نمی باشد	سایلن قسمت ۱ و ۲ 12 ml	دنیای کالای سینا 88998248	BIS-SILANE BISCO
--	---------------------------	------------------------------	---------------------

Resin Cements

کانال دندان را با کن کاغذی خشک کرده و قطرات مساوی از باند A , B را با هم ترکیب کرده و داخل کانال را آغشته کنید و 30 ثانیه صبر کنید و سپس با کن کاغذی باند را نازک کنید (از کیور کردن خودداری نمایید)	باند دوال کیور سلف اچ ED Primer II A&B	تهران اتکال 87764	Panavia F Kit Kuraray (Panavia V5)
حجم مساوی از خمیر رزینی A , B را با هم ترکیب کرده و روی فایبر پست سایلن زده شده گذاشته و آنرا درون کانال قرار دهید.	سمان دوال کیور Paste A&B		

Core Composite

عمق 8 میلیمتر 60 ثانیه عمق 4 میلیمتر 30 ثانیه	4/4 میلی گرم کامپوزیت ساخت کور	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Photo Core Kuraray
	8 gr کامپوزیت فلو ساخت کور	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Luxa Core(DMG)

Temporary Composite			
	کامپوزیت دوال کیور ساخت روکش موقت	تهران اتکال 87764	LuxaTemp (DMG)
Metal post			
	پست های فلزی پیش ساخته (شش سایز) همراه با رنگ بندی	دیبا طب پارس 66566007 66566008	I-Post
قالبگیری با اکریل از کانال			
	پین پلاستیکی انتقال اکریل قرمز	دیبا طب پارس 66566007 66566008	Pinjet
	اکریل قرمز معروف به دورالی برای قالبگیری پست	دیبا طب پارس 66566007 66566008	اکریل دورالی قرمز Pattern Resin LS
GI Cement			
	گلاس یونومر شیمیایی برای سمان روکشهای با بیس فلزی و پستهای فلزی	دیبا طب پارس 66566007 66566008	Fuji I
Tissue Trimer			

فرز بازایه 45 درجه روی دندان قرار گیرد. لثه کاملاً خشک و توربین بدون آب باشد. لایه لایه از لثه برداشته شود.	فرم دادن لثه بدون خونریزی	تهران اتکال 87764	CTT Ceramic Tissue Trimer
Lab			
تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین سیدخندان و بزرگراه صیاد شیرازی، شماره 1282	آقای گندمی	88465045	لابراتوار گندمی

مواد پیشنهادی جهت استفاده از انواع

پست و ساخت کور

توسط دکتر مسعود صانعی

1396

Fiber Post

	25 عدد پست در 5 سایز مختلف	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	whitepostDC
--	-------------------------------	--	-------------

Post Conditioner

به میزان مساوی از قسمت ۱ و ۲ ترکیب کنید و روی سطح را آغشته کنید. ۱۵ ثانیه صبر کرده و سپس با پوار سطح را خشک نمایید. نیازی به کیور کردن نمی باشد	سایلن قسمت ۱ و ۲ 12 ml	دنیای کالای سینا 88998248	BIS-SILANE BISCO
--	---------------------------	------------------------------	---------------------

Resin Cements

کانال دندان را با کن کاغذی خشک کرده و قطرات مساوی از باند A , B را با هم ترکیب کرده و داخل کانال را آغشته کنید و 30 ثانیه صبر کنید و سپس با کن کاغذی باند را نازک کنید (از کیور کردن خودداری نمایید)	باند دوال کیور سلف اچ ED Primer II A&B	تهران اتکال 87764	Panavia F Kit Kuraray (Panavia V5)
حجم مساوی از خمیر رزینی A , B را با هم ترکیب کرده و روی فایبر پست سایلن زده شده گذاشته و آنرا درون کانال قرار دهید.	سمان دوال کیور Paste A&B		

Core Composite

عمق 8 میلیمتر 60 ثانیه عمق 4 میلیمتر 30 ثانیه	4/4 میلی گرم کامپوزیت ساخت کور	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Photo Core Kuraray
	8 gr کامپوزیت فلو ساخت کور	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Luxa Core(DMG)

Temporary Composite			
	کامپوزیت دوال کیور ساخت روکش موقت	تهران اتکال 87764	LuxaTemp (DMG)
Metal post			
	پست های فلزی پیش ساخته (شش سایز) همراه با رنگ بندی	دیبا طب پارس 66566007 66566008	I-Post
قالبگیری با اکریل از کانال			
	پین پلاستیکی انتقال اکریل قرمز	دیبا طب پارس 66566007 66566008	Pinjet
	اکریل قرمز معروف به دورالی برای قالبگیری پست	دیبا طب پارس 66566007 66566008	اکریل دورالی قرمز Pattern Resin LS
GI Cement			
	گلاس یونومر شیمیایی برای سمان روکشهای با بیس فلزی و پستهای فلزی	دیبا طب پارس 66566007 66566008	Fuji I
Tissue Trimer			
فرز بازایه 45 درجه روی دندان قرار گیرد. لثه کاملاً خشک و توربین بدون آب باشد. لایه لایه از لثه برداشته شود.	فرم دادن لثه بدون خونریزی	تهران اتکال 87764	CTT Ceramic Tissue Trimer
Lab			
تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین سیدخندان و بزرگراه صیاد شیرازی، شماره 1282	آقای گندمی	88465045	لابراتوار گندمی

مواد پیشنهادی

bleaching

و میکروابژن دندانها
توسط دکتر مسعود صانعی

1396

Home Bleach

انواع 10 و 16٪ روزانه 2-4 ساعت بمدت دو هفته نوع 22٪ روزانه یک ساعت بمدت دو هفته	کارباما پراکساید 10 و 16 و 22٪	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Whiteness Perfect
نوع 6٪ روزانه یک ساعت و نیم بمدت دو هفته نوع 7/5٪ روزانه یک ساعت بمدت دو هفته	هیدروژن پراکساید 6 و 7/5٪	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	White Class
رفع حساسیت دندان: بعد از بلیچ توسط تری روی دندانها بمدت 5 دقیقه قرار گیرد. پس از آن تری خارج شده و اضافات خمیر توسط زبان در دهان پخش شود و تا 30 دقیقه از غذا خوردن و نوشیدن اجتناب شود.	35 میلی کلسیم فسفات و فلوراید	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC MI PastePLUS or ToothMousse

Office Bleach

برای فکین (20 دندان) 24 قطره از ماده هیدروژن پراکساید را با 8 قطره فعال کننده مخلوط نمایید. (فعال کننده قبل از مصرف تکان داده شود) بلیچینگ در دو جلسه (به فاصله 7 روز) انجام می شود و در هر جلسه دو بار ژل را به مدت 15 دقیقه روی دندان قرار دهید (هر سه دقیقه ژل روی دندان حرکت دهید)	10 گرم ماده هیدروژن پراکساید 35٪ (مناسب برای سه بیمار) 5 گرم ماده فعال کننده 2 گرم ماده خنثی کننده	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Whiteness HP FGM
به ضخامت 1 میلی متر از لثه محافظت شود و هر سه دندان را 20-30 ثانیه کیور نمایید.	محافظ لثه	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Top Dam FGM
رفع حساسیت دندان: خمیر بعد از بلیچ روی دندانها بمدت 5 دقیقه قرار گیرد و نخ دندان کشیده شود. سپس اضافات خمیر توسط زبان در دهان پخش شود و تا 30 دقیقه از غذا خوردن و نوشیدن اجتناب شود.	35 میلی کلسیم فسفات و فلوراید	دیبا طب پارس 66566007 66566008	GC MI PastePLUS or ToothMousse

Non Vital Bleach

پس از آماده سازی دندان کارباماید پراکساید را داخل پالپ چامبر قرار داده و هر 24 ساعت عوض کنید. این کار 5 روز انجام دهید.	3 گرم کارباما پرکساید 38 درصد	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Whiteness Super Endo FGM
---	----------------------------------	--	--------------------------------

دستور العمل termocatalic bleaching و walking bleaching	پربورات سدیم هیدروژن پراکساید 25-30 درصد	داروخانه ها و مواد دندانپزشکی	
MicroAbrasion			
رابطه را ببندید ماده روی دندان قرار می گیرد و 10-5 ثانیه، رابر کپ روی آن کشیده می شود. این عمل را تا 15 بار می توان تکرار کرد. همواره دندانها باید خیس باشند.	2 گرم اسید هیدروکلوریک 6٪ و سیلیکون کارباید	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Whiteness RM FGM